

発行年月日 平成21年5月8日
報告書番号 R210062

試験結果報告書

株式会社 長大 様



大阪環境保全株式会社

大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試験名 : ②4棟127号室 ベランダ仕切板
大阪府営南長尾住宅 (大阪府堺市北区長尾町3丁1・4丁1)
受領日 : 平成21年4月28日
採取日 : 平成21年4月28日
採取者 : 大阪環境保全株式会社
試験実施期間 : 平成21年4月30日 ~ 平成21年5月7日

上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	含有せず	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル: 含有せず	
	アモサイト: 含有せず	
	クロシドライト: 含有せず	
	トモライト/アキチライト: 含有せず	
アンソフィライト: 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年5月8日
報告書番号 R210061

試験結果報告書

株式会社 長大 様



大阪環境保全株式会社

大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : ①4棟127号室 ベランダ
大阪府営南長尾住宅 (大阪府堺市北区長尾町3丁1・4丁1)
受領日 : 平成21年4月28日
採取日 : 平成21年4月28日
採取者 : 大阪環境保全株式会社
試験実施期間 : 平成21年4月30日 ~ 平成21年5月7日

上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	含有せず	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル: 含有せず	
	アモサイト: 含有せず	
	クロシドライト: 含有せず	
	トモライト/アクチノライト: 含有せず	
アンソフィライト: 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年5月8日
報告書番号 R210064

試験結果報告書

株式会社 長大 様

大阪環境保全株式会社

大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : ④集会場 玄関屋根の軒
大阪府営南長尾住宅 (大阪府堺市北区長尾町3丁1・4丁1)
受領日 : 平成21年4月28日
採取日 : 平成21年4月28日
採取者 : 大阪環境保全株式会社
試験実施期間 : 平成21年4月30日 ~ 平成21年5月7日

上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	3.2 %	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル: 3.16 %	
	アモサイト: 含有せず	
	クロシドライト: 含有せず	
	トモライト/アケチライト: 含有せず	
アンソフィライト: 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年5月8日
報告書番号 R210063

試験結果報告書

株式会社 長大 様

大阪環境保全株式会社

大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : ③集会場 玄関天井
大阪府営南長尾住宅 (大阪府堺市北区長尾町3丁1・4丁1)
受領日 : 平成21年4月28日
採取日 : 平成21年4月28日
採取者 : 大阪環境保全株式会社
試験実施期間 : 平成21年4月30日 ~ 平成21年5月7日

上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	含有せず	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル: 含有せず	
	アモサイト: 含有せず	
	クロシドライト: 含有せず	
	トルマイト/アクチノライト: 含有せず	
アンソフィライト: 含有せず		
備考		